

Полиуретановый Грунт глубокого проникновения **ПОЛИПЛАСТ ГРУНТ-УР**

ТУ 20.30.12-039-60414707-2017

Область применения

Материал на полиуретановой основе, используется для предварительного грунтования бетона перед нанесением финишных покрытий. Состав может использоваться для предварительного грунтования полов из высокомарочного бетона (от М-500).

Особенности материала

- Высокая проникающая способность от 2 до 6 мм в зависимости от марки бетона;
- Простая технология нанесения;
- Высокие характеристики сцепления материала с основанием (бетонным полом);
- Состав не восприимчив к действию агрессивных растворов - кислот, моющих средств, масел, бензина и щелочей;
- Существенно усиливает адгезию финишного покрытия пола с бетоном.

Основные характеристики


Внешний вид	Глянцевое покрытие
Количество компонентов	Два (основа А, отвердитель Б)
Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20 ± 2) °С	Не менее 45 минут
Способ нанесения	Меховой валик с коротким ворсом
Время высыхания на отлип при температуре (20 ± 2) °С	8 - 10 часов
Расход материала на один слой	150 - 200 г/м ²
Рекомендуемое кол-во слоев	1 - 2 (в зависимости от назначения и впитывающей способности бетонной поверхности)
Разбавитель	Разбавитель № 9
Очистка инструмента	Растворители Р4, 646, ацетон



Полиуретановый Грунт глубокого проникновения

ПОЛИПЛАСТ ГРУНТ-УР

Нанесение

Подготовка поверхности	Бетонная поверхность должна быть предварительно очищена от каких-либо загрязнений и обеспылена. Максимально допустимый уровень влажности бетона – 4%.
Подготовка материала	Перед применением необходимо смешать основу (компонент А) с отвердителем (компонент Б) и тщательно перемешать.
Нанесение	Подготовленный к состав равномерно наносится на бетонную поверхность меховым валиком с коротким ворсом.  Готовый к нанесению состав необходимо нанести в течении 45 минут! Нанесение грунтовки производится при температуре от +5 и до +30 °С, и при влажности воздуха до 80%. Последующие слои наносятся через 8 - 10 часов после нанесения предыдущего, но не более чем через 24 часа.

Меры предосторожности

Материал наносится в хорошо проветриваемом помещении с применением индивидуальных средств защиты.

При попадании в глаза или на кожу, промыть тёплой водой.
Материал огнеопасен, не использовать вблизи открытых источников пламени.

Транспортирование и хранение

Грунтовку можно перевозить различным транспортом, сохраняя целостность тары и соблюдая температурный режим: от -30 °С до +30 °С.

При хранении материала необходимо исключить попадание на него прямых солнечных лучей и влаги. Грунтовку в плотно закрытой таре следует хранить в помещениях при температуре от -20 °С до +30 °С.

Гарантийный срок хранения материала – 12 месяцев.